

bambuko supreme grindų montavimo instrukcija (dviejų sluoksnių)

prieš grindų montavimą

- Kad įvyktų aklimatizacija, bent 48 valandoms paguldykite ir palikite bambuko grindis (neišėmę jų iš sandarios pakuotės) patalpoje, kurioje jos bus montuojamos, palaikydami 18–21°C kambario temperatūrą ir 40–65% oro drėgmę. Atidarius folijos pakuotę ar dėžę, lentas reikia nedelsiant sumontuoti.
- Atkreipkite dėmesį, kad paviršius, ant kurio bus montuojamos grindys, temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18°C. Grindys gali būti montuojamos ant bet kokio lygaus pagrindo, kuris bus sausas, švarus, stabilus ir be jokių įtrūkimų.
- Pernelyg didelė drėgmė turi žalingą poveikį grindų dangai. Didžiausias leistinas pagrindo drėgmės lygis priklauso nuo jo medžiagos: smėlio cementas – 1,8%, medžio drožlių plokštės – 7-9%, anhidrito grindys – 0,3%.

atminkite

- Bambukas yra natūralus produktas! Todėl vienos grindų partijos spalvos ir struktūra gali skirtis. Montuodami grindis visada turėtumėte sumaišyti grindų lentas iš skirtingų dėžių.
- Prieš montavimą patariame patikrinti grindų drėgmę, dydį, spalvų skirtumus ir pažeidimus. Po to, kai grindys bus sumontuotos ar kitaip apdirbtos, nebegalėsime priimti jokių skundų.
- Grindų dangos montavimas bet kokiame statybų projekte visada turėtų būti paskutinis žingsnis, kad nebūtų pažeista grindų danga. Būkite atsargūs dirbdami su lipnia juosta, kuri gali pakenkti grindų dangai.
- Veltinio paminkštinimai turi būti pritvirtinti prie baldų ir kėdžių, kad nebūtų pažeistas grindų paviršius.
- Norint apsaugoti dangą nuo dulkių ir smėlio, iš abiejų įėjimo į kambarį pusių reikia patiesti kilimėlį.

idealios kambario sąlygos

- Apytikslė kambario temperatūra – 18-21°C; oro drėgmė – 40-65%.
- Žiemos mėnesiais oras kambaryje gali ypač išsausėti. Norint palaikyti pastovią oro drėgmę, ant radiatorių (arba viryklių) turėtų būti montuojami keraminiai drėkintuvai, o didesnėse patalpose reikalingi elektriniai oro drėkintuvai. Vasarą ir rudenį, kai oro drėgmė yra didesnė, užtikrinkite, kad patalpa būtų gerai vėdinama. Jei šių sąlygų bus nesilaikoma, gali atsirasti deformacijų, susitraukimų bei grindų poslinkių. Oro drėgmei tikrinti naudokite higrometrą.

klijavimas

- Šio tipo grindys turėtų būti visiškai priklijuojamos prie pagrindo. Lentas galima klijuoti tiesiai ant išlyginto pagrindo (pvz., smėlio cemento ar anhidrito), jei jis yra visiškai lygus, be įtrūkimų, sausas, švarus ir stabilus.
- Šiam montavimo būdai reikalingos specialios medžiagos ir įgūdžiai. Grindis montuoti turėtų patikimas rangovas.
- Rekomenduojami klijai – dviejų komponentų poliuretano. Atminkite, kad sukietėjusius klijus nuo lakuoto paviršiaus galima pašalinti tik naudojant mechanines priemones, o tai gali pažeisti apsauginę dangą.
- Porėtiems paviršiams gali būti naudojami dispersijos klijai (su mažu vandens kiekiu) arba sintetinės dervos klijai su mažu tirpiklio kiekiu.
- Elastingi, pavyzdžiui, vienkomponenčiai poliuretano arba silano pagrindo klijai, gali būti naudojami tik tada, kai:
 - Šlyties stipris $T_s > 1,4 \text{ N} / \text{mm}^2$ (3 dienas subalansuotas esant 23 laipsniams Celsijaus / 50% oro drėgmės).
 - Šlyties pailgėjimas $\gamma \geq 0,5$ (3 dienas subalansuotas esant 23 laipsniams Celsijaus / 50% oro drėgmės). Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į klijų tiekėją.

grindinis šildymas / vėsinimas

Šio tipo grindys tam tikromis sąlygomis gali būti montuojamos ant vandeniui šildomo grindinio. Žr. „**MOSO® bambuko grindys** grindinis šildymas / vėsinimas“.

neapdirbtų grindų apdaila

- Sukietėjus klijams, grindis reikia nušlifuoti ir užpildyti mišiniu su šlifavimo dulėmis (naudojant P100 grūdėtumo švitrinį popierių ir grindų užpildą).
- Bambuko grindys turi būti lakuotos, alyvuotos arba vaškuotos.
- Alyvos apdailai:
 - pirmiausia užtepkite ploną priežiūrai skirtos alyvos sluoksnį
 - jei reikia, po džiovinimo dangą pašlifuokite (smulkaus (180–120) grūdėtumo popieriumi).
 - plonai padenkite grindų alyva
 - poliruokite su raudonu patino disko padu (vėliau galbūt ir su baltu padu)Dėmesio: jei alyva tepama per tirštai ir (arba) poliruojama baltu padu, tai gali pralaisvinti bambuko pluoštą.

priežiūra ir valymas

- Pradinė priežiūra: jei grindys yra iš anksto paruoštos (lakuotos arba alyvuotos), pradinė priežiūra turėtų būti atlikta baigus montavimą.
- Alyvuotoms grindims: užteptę priežiūrai skirtą alyvos sluoksnį, pirmiausia vieną kartą nupoliruokite su raudonu padu arba patino disku. Tuomet nupoliruokite su baltu padu arba šluoste.
- Iš anksto nulakuotos grindys: jei jūsų grindys yra padengtos „BONA Naturale“ laku ir norite, kad jos liktų matinės, venkite grindų vaško, nes jis paliks blizgų paviršių.
- Valymas ir priežiūra: atliekant tinkamą valymą bei priežiūrą, jūsų bambuko grindų tarnavimo laikas žymiai pailgės.
- Norėdami gauti daugiau informacijos dėl alyvuotų grindų, apsilkankite www.woodcaredenmark.com, o informaciją dėl lakuotų grindų rasite www.bona.com.

papildoma pastaba

Nors imamės visų priemonių, kad šios montavimo instrukcijos būtų kuo tikslesnės, tačiau individualios aplinkybės (vieta, pagrindas ar montavimo procedūros) gali skirtis, todėl gamintojas neturi galimybių atsižvelgti į visus įmanomus atskirus atvejus. Tad jei kyla klausimų, kreipkitės į platintoją.

Šios instrukcijos gali keistis. Naujausios versijos ieškokite www.moso.eu.

Autorių teisės © Iš šio teksto nieko negalima kopijuoti be išankstinio raštiško „Moso International BV“ leidimo.